

Выберите продукт соответствующий условиям вашего применения



☐ 🔴 ☐ **ЗАЗОР**

**до 0,15 мм**

LOCTITE 603  
LOCTITE 641  
LOCTITE 648

**от 0,15 до 0,25 мм**

LOCTITE 620  
LOCTITE 638  
LOCTITE 6300

**от 0,25 до 0,5 мм**

LOCTITE 660

**Зазор до 0,15 мм**



**LOCTITE 603**  
Универсальный



Термостойкость:  
150 °C



Прочность: > 22,5 Н/мм<sup>2</sup>

Время полного отверждения: 24 ч  
Начало фиксации: 8 мин.



**LOCTITE 641**  
Фиксатор средней прочности



Термостойкость:  
150 °C



Прочность: > 6,5 Н/мм<sup>2</sup>

Время полного отверждения: 24 ч  
Начало фиксации: 25 мин.



**LOCTITE 648**  
Высокая прочность



Термостойкость:  
180 °C



Прочность: > 31 Н/мм<sup>2</sup>

Время полного отверждения: 24 ч  
Начало фиксации: 3 мин.

**ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ВАЛ-ВТУЛОЧНЫХ ФИКСАТОРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ:**

[retaining.loctite.us](http://retaining.loctite.us)



\*\* Продукты, оптимизированные требованиям охраны труда и здоровья, особо обеспечивающие безопасность людей. Повышение безопасности при производстве, нанесении и конечном использовании готового изделия.

## ВАЛ-ВТУЛОЧНЫЕ ФИКСАТОРЫ

Продукт	Фасовка	Цвет	Особенности	Вязкость (мПа·с)	Тиксотропность (Да / Нет)	Прочность на сдвиг сталь — сталь (Н/мм <sup>2</sup> )	Начало фиксации (мин.)	Диапазон рабочих температур (°C)
<b>ЗАЗОР ДО 0,15 ММ</b>								
<b>LOCTITE 603</b>	50 мл, 250 мл	Зеленый	Низкая вязкость, высокая прочность, для прессовой посадки и слегка замасленных поверхностей	125	Нет	22,5	8	от -55 до +150
<b>LOCTITE 641</b>	50 мл, 250 мл	Желтый	Средняя прочность, для облегченного демонтажа	600	Нет	6,5	25	от -55 до +150
<b>LOCTITE 648</b>	50 мл, 250 мл	Зеленый	Высокая прочность, термостойкий, для слегка замасленных поверхностей	500	Нет	31	3	от -55 до +180
<b>ЗАЗОР ОТ 0,15 ДО 0,25 ММ</b>								
<b>LOCTITE 620</b>	10 мл, 50 мл, 250 мл	Зеленый	Высокотемпературный, высокая прочность, замедленный	8.000	Нет	17,2	60	От -55 до +230*
<b>LOCTITE 638</b>	50 мл, 250 мл	Зеленый	Наивысшая прочность, термостойкий, для пассивных и замасленных поверхностей	2.500	Нет	29	4	от -55 до +180
<b>LOCTITE 6300</b>	50 мл, 250 мл	Зеленый	Высокая прочность, улучшенные показатели по охране труда и здоровью	350	Нет	15	10	от -55 до +180
<b>ЗАЗОР ОТ 0,25 ДО 0,5 ММ</b>								
<b>LOCTITE 660</b>	50 мл	Серебристый	Высокая прочность, заполнение больших зазоров, ремонт	250.000	Да	17,2	15	от -55 до +150

\* Через 30 минут, тепловое отверждение при температуре +180 °C