

Выберите продукт соответствующий условиям вашего применения



☐ 🔴 ☐ **ЗАЗОР**

до 0,15 мм

LOCTITE 603
LOCTITE 641
LOCTITE 648

от 0,15 до 0,25 мм

LOCTITE 620
LOCTITE 638
LOCTITE 6300

от 0,25 до 0,5 мм

LOCTITE 660

Зазор до 0,15 мм



LOCTITE 603
Универсальный



Термостойкость:
150 °C



Прочность: > 22,5 Н/мм²

Время полного отверждения: 24 ч
Начало фиксации: 8 мин.



LOCTITE 641
Фиксатор средней прочности



Термостойкость:
150 °C



Прочность: > 6,5 Н/мм²

Время полного отверждения: 24 ч
Начало фиксации: 25 мин.



LOCTITE 648
Высокая прочность



Термостойкость:
180 °C



Прочность: > 31 Н/мм²

Время полного отверждения: 24 ч
Начало фиксации: 3 мин.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ВАЛ-ВТУЛОЧНЫХ ФИКСАТОРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ:

retaining.loctite.us



** Продукты, оптимизированные требованиям охраны труда и здоровья, особо обеспечивающие безопасность людей. Повышение безопасности при производстве, нанесении и конечном использовании готового изделия.

ВАЛ-ВТУЛОЧНЫЕ ФИКСАТОРЫ

Продукт	Фасовка	Цвет	Особенности	Вязкость (мПа·с)	Тиксотропность (Да / Нет)	Прочность на сдвиг сталь — сталь (Н/мм ²)	Начало фиксации (мин.)	Диапазон рабочих температур (°С)
ЗАЗОР ДО 0,15 ММ								
LOCTITE 603	50 мл, 250 мл	Зеленый	Низкая вязкость, высокая прочность, для прессовой посадки и слегка замасленных поверхностей	125	Нет	22,5	8	от -55 до +150
LOCTITE 641	50 мл, 250 мл	Желтый	Средняя прочность, для облегченного демонтажа	600	Нет	6,5	25	от -55 до +150
LOCTITE 648	50 мл, 250 мл	Зеленый	Высокая прочность, термостойкий, для слегка замасленных поверхностей	500	Нет	31	3	от -55 до +180
ЗАЗОР ОТ 0,15 ДО 0,25 ММ								
LOCTITE 620	10 мл, 50 мл, 250 мл	Зеленый	Высокотемпературный, высокая прочность, замедленный	8.000	Нет	17,2	60	От -55 до +230*
LOCTITE 638	50 мл, 250 мл	Зеленый	Наивысшая прочность, термостойкий, для пассивных и замасленных поверхностей	2.500	Нет	29	4	от -55 до +180
LOCTITE 6300	50 мл, 250 мл	Зеленый	Высокая прочность, улучшенные показатели по охране труда и здоровью	350	Нет	15	10	от -55 до +180
ЗАЗОР ОТ 0,25 ДО 0,5 ММ								
LOCTITE 660	50 мл	Серебристый	Высокая прочность, заполнение больших зазоров, ремонт	250.000	Да	17,2	15	от -55 до +150

* Через 30 минут, тепловое отверждение при температуре +180 °С