

Выберите продукт соответствующий условиям вашего применения



Универсальное применение

LOCTITE 401
LOCTITE 402
LOCTITE 406
LOCTITE 454
LOCTITE 495

Ударопрочный

LOCTITE 435
LOCTITE 480

Незначительный запах/блюм-эффект

LOCTITE 460

Отличное заполнение зазоров

LOCTITE 3090

Универсальное применение



LOCTITE 401
Средняя вязкость



Вязкость: 100 мПа·с



Начало фиксации: 3 – 10 с
Время полной полимеризации: 24 ч



Прочность: 20 Н/мм²

Цвет: прозрачный
Термостойкость: 120 °С



LOCTITE 402
Средняя вязкость



Вязкость: 80 мПа·с



Начало фиксации: 3 – 10 с
Время полной полимеризации: 24 ч



Прочность: >15 Н/мм²

Цвет: прозрачный
Термостойкость: -40 - +135 °С

Ударопрочный



LOCTITE 435
Для любых поверхностей



Вязкость: 200 мПа·с



Начало фиксации: 10 – 20 с
Время полной полимеризации: 24 ч



Прочность: 18,5 Н/мм²

Цвет: прозрачный
Термостойкость: 100 °С



LOCTITE 480
Черный, высокой прочности



Вязкость: 200 мПа·с



Начало фиксации: 20 – 50 с
Время полной полимеризации: 24 ч



Прочность: 26 Н/мм²

Цвет: черный
Термостойкость: 100 °С

* Для заполнения неравномерных или неопределяемых зазоров клеевых соединений величиной до 5 мм

** Источники ультрафиолетового излучения/видимого спектра света: безэлектродная лампа марки Н: 30 мВт/см² при 365 нм

МОМЕНТАЛЬНЫЕ КЛЕИ

Продукт	Фасовка	Цвет	Максимальный зазор (мм)	Вязкость (мПа·с)	Прочность на сдвиг, GBMS (Н/мм ²)	Диапазон рабочих температур (°C)	Начало фиксации (сталь) (с)
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ							
LOCTITE 401	20 г, 500 г	прозрачный	0,15	100	20	от -40 до +120	3 – 10
LOCTITE 402	20 г, 500 г	прозрачный	0,15	80	>15	от -40 до +135	3 – 10
LOCTITE 406	20 г, 500 г	прозрачный	0,15	20	15,5	от -40 до +120	2 – 10
LOCTITE 454	20 г	прозрачный	0,15	29 000, гель	20,9	от -40 до +120	5 – 10
LOCTITE 495	20 г, 500 г	прозрачный	0,15	30	14,2	от -40 до +120	5 – 20
УДАРОПРОЧНОСТЬ							
LOCTITE 435	20 г, 500 г	прозрачный	0,15	200	18,5	от -40 до +100	10 – 20
LOCTITE 480	20 г, 500 г	черный	0,15	200	26	от -40 до +100	20 – 50
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЗАПАХ/БЛЮМ-ЭФФЕКТ							
LOCTITE 460	20 г, 500 г	От прозрачного до соломенного	0,15	40	21	от -40 до +80	5 – 20
ОТЛИЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРОВ							
LOCTITE 3090	11 г	От прозрачного до слегка матового	5	2 000, гель	21	от -40 до +80	120

* Примечание. Ускорить начало фиксации можно с помощью светового отверждения.

LOCTITE СЕРВИС

**УПРОСТИТЕ СЛОЖНОЕ И СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ, РАСШИРИВ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

services.loctite.us