



Research, Development & Engineering

Tallaght Business Park,
Dublin, Ireland

Лист описания продукта

3020

Январь 2001

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Loctite 3020 – розовая вязкая жидкость в аэрозольном баллоне использующаяся в качестве клея/герметика, которая быстро сохнет и образует очень липкую пленку. Loctite 3020 служит для фиксации вырубленных прокладок при сборке и повышения герметичности соединения при его эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Loctite 3020 рекомендуется использовать со всеми типами вырубленных прокладок (коробка передач, головка блока цилиндров, механизмы сцепления и дифференциала), изготовленных из резины, пробки, металла и асбеста. Продукт удерживает прокладку на месте при сборке и повышает герметичность соединения при его эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простое нанесение из аэрозольного баллона.
- Подходит для прокладок из резины, пробки, металла, асбеста и других материалов.
- Быстрое высыхание с образованием эластомерной пленки.
- Сохранение липкости бесконечно долгое время.
- Фиксация прокладки на месте при сборке, даже в вертикальном положении.
- Улучшение свойств прокладки.
- Стойкость к бензину, дизельному топливу, воде, смазке и маслам.
- Не содержит растворители, разрушающие озоновый слой.
- Очень экономичный продукт, одного баллона хватает для обработки большого количества прокладок.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Тип хим. соединения:	Синтетическая смола в растворителях
Внешний вид:	Прозрачная, розовая, вязкая жидкость
Запах:	Едкий (ацетон)
Плотность:	0,88
Точка вспышки (CC), °C:	<0
Сухой остаток, %:	около 26
Растворимость в воде:	Не растворяется
Растворимость в растворителях:	Растворяется
Газ-вытеснитель:	Пропан/бутан
Срок годности:	2 года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для информации по обращению с продуктом смотрите Карту безопасности продукта (MSDS).

Указания по применению

1. Очистить и высушить поверхности фланца и прокладки. Используйте для этого очиститель, например Loctite 7063.
2. Энергично потрясите баллон. Распылите однородный слой продукта с расстояния в 150 - 200 мм на поверхность фланца и на обе стороны прокладки.
3. Перед сборкой соединения подождите, пока продукт высохнет - примерно 10 минут.
4. Излишки продукта можно удалить очистителем, таким как Loctite 7063.

Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 21°C если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригиналную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.

Замечания

Данные, содержащиеся в данном листе, предназначены только для информации и считаются правильными. Мы не можем взять на себя ответственность за результаты, полученные другими организациями, чьи методики мы не контролируем. Ответственностью клиента является определение пригодности любых методов производства упомянутых здесь и использование таких мер предосторожности, которые могут оказаться необходимыми для защиты собственности и персонала от любой опасности, которая может возникнуть при обращении и использовании этих методов. В свете вышеизложенного, корпорация Локтайт отклоняет все гарантии по пригодности продукции для продажи или пригодности для какой либо особой цели, которая возникает из факта продажи или использования продукции корпорации Локтайт. Корпорация Локтайт отклоняет любую ответственность за косвенные или случайные убытки любого вида, включая упущенную прибыль. Описание в данном листе различных процессов или составов, не следует считать свидетельством того, что они не защищены чьими-либо патентами или лицензиями корпорации Локтайт, относительно таких процессов и составов. Мы рекомендуем испытывать нашу продукцию, перед многократным использованием, а данные, приведенные здесь использовать в качестве руководства. На этот продукт может быть один или более патентов или заявок на патент.

НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА.

ПОЖАЙЛУСТА СВЯЖИТЕСЬ С ОТДЕЛОМ КАЧЕСТВА КОРПОРАЦИИ ЛОКТАЙТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
ЭТОГО ПРОДУКТА. ROCKY HILL, CT FAX: +1 (860)-571-5473 DUBLIN, IRELAND FAX: +353-(1)-451 - 9959

A Company